

Teroson RB 2759

června 2013

Popis výrobku

Teroson RB 2759 má následující vlastnosti:

Technologie	Butylová pryž
Typ produktu	Těsnicí tmel
Aplikace	Sestavování dílů
Vzhled	Šedý

Teroson RB 2759 je vysoce kvalitní jednosložkový těsnicí tmel na bázi butylové pryže s nízkým obsahem rozpouštědel, určený pro nanášení pomocí pistole.

Po odpaření rozpouštědla zůstane trvale plastický materiál, odolný vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám s výbornými těsnicími vlastnostmi. Kompletní vytvrzení (odpaření rozpouštědla) závisí na okolní teplotě a na tloušťce vrstvy. Zbytky materiálu mohou být po odpaření rozpouštědla jednoduše odtupovány.

Dokud se rozpouštědlo neodpaří z celého objemu materiálu, je třeba zacházet s Teroson RB 2759 jako se všemi dalšími produkty, které obsahují rozpouštědla.

Oblast použití:

Teroson RB 2759 se používá v následujících aplikacích:

- Těsnění čelních, zadních, bočních nebo dveřních skel a to mezi pryží a sklem nebo mezi pryží a kovem
- Těsnění polyesterových desek a hliníkových kolejniček ve sprchových koutech
- Těsnění překrytých kovových spojů a dekorativních listů při výrobě karoserií vozů a karavanů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měrná hmotnost, g/cm ³ :	přibližně 1.4
Konzistence:	pasta
Obsah pevných částí, %:	87
Viskozita při vytlačování, g:	přibližně 50
Měřicí systém:	Výtlačný viskozimetr
Tryska, mm ø:	4
Výtlačný tlak, bar:	2
Doba vytlačování, sec.:	30
Teplota, °C:	20
Odolnost vůči roztékání:	dobrá
Teplota při aplikaci:	pokojeová
v rozsahu pracovních teplot, °C:	-30 až 80
Krátkodobě (do 1 hod.), °C:	100

Pokyny pro použití

Před použitím:

Dříve než použijete tento produkt je nezbytné seznámit se s **Bezpečnostním listem** pro informace o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. U chemických produktů jsou relevantní upozornění povinně označena na etiketě obalu a měl by na ně vždy brán zřetel.

Úprava povrchu před lepením:

Podle možností by měly být těsněné plochy čisté, suché, zbavené olejů a tuků. Malé stopy oleje nebo mastnoty může materiál Teroson RB 2759 absorbovat.

Aplikace:

Pro nanášení produktu z kartuší nebo plastových obalů se používají běžné tlakovzdušné nebo ruční pistole. Pro vzduchové pistole je třeba tlak 3 až 4 bar. materiál by se měl nanášet přímo mezi těsněné součásti nebo na jeden povrch a po aplikaci překryt druhou součástí. Přetoky po aplikaci je možné snadno odtupovat pomocí Teroson RB 2759 nebo jiného plastického materiálu, jako je například Teroson II nebo VII.

Poznámka

Dokud produkt obsahuje rozpouštědla, může se při odstraňování objevit tažení nití. Proto je třeba určitou dobu před čištěním vyčkat na odpaření nebo větší množství materiálu nejprve odstranit špachtlí a malé zbytky následně odtupovat.

SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí zmrznutí	Ne
Doporučená teplota skladování, °C	10 až 25
Skladovatelnost (v neotevřeném originálním 12 obalu), měsíce	

Další informace:

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmitnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratorními, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti

uživatelé posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Reference 0.0